

**Технические характеристики Кавказский, Монгольский дуб
цельноламельный**

Лицевая сторона: соответствует категории А

Обратная сторона: соответствует категории В

Вариант сращения:

- **Лицевая сторона:** категория А
- **Обратная сторона:** категория В



Рустикальный дуб
цельноламельный



Монгольский дуб
сращенный



Кавказский дуб
цельноламельный



Кавказский дуб
сращенный

Основные параметры

Материал: дуб монгольский, кавказский

Клеевые составы:

- Двухкомпонентный клей (аналог "Maruka Bond EX862R").

Тип ламелей:

- Цельные, выполненные на всю длину изделия.

Размеры ламелей:

- **Длина:** от 900 мм и более.
- **Ширина:** стандарт — 35-40 мм, допускается использование ламелей шириной 30-55 мм.

Допустимые отклонения размеров:

- **Толщина:** +0,3 мм / -0 мм.
- **Ширина:** +2-5 мм / -0 мм.
- **Длина:** +5-10 мм / -0 мм.

Склеивание:

- По ширине изделия с использованием гладкого стыка.

Финишная обработка:

- Обработка абразивной лентой зернистостью 120 единиц (с обеих сторон).

Влажность:

Влажность материала: 8-10% (допустимое отклонение $\pm 2\%$).

Классификация сортности сторон (А/В):**Сторона А:**

1. Допустим естественный, неконтрастный перепад в цвете ламелей.
2. Смешанная текстура допускается.
3. Живые сучки размером до 2 мм — не более двух штук на 1 м² площади.
4. Заболонь — до 5% от общей площади.

Сторона В:

1. Допустимы любые изменения цвета, кроме гнилостного оттенка.
2. Живые и не выпадающие сучки до 5 мм включительно.
3. Червоточины и прорости допускаются.
4. Заболонь допускается без ограничений.

Дополнительно:

- Механические повреждения не допускаются.
- Для устранения мелких дефектов допускается использование полиэфирной шпаклёвки.