

Технические характеристики Монгольский и Кавказский дуб сращенный

Лицевая сторона: соответствует категории А

Обратная сторона: соответствует категории В

Вариант сращения:

- **Лицевая сторона:** категория А
- **Обратная сторона:** категория В



*Рустикальный дуб
цельноламельный*



*Монгольский дуб
сращенный*



*Кавказский дуб
цельноламельный*



*Кавказский дуб
сращенный*

Основные параметры

Материал: дуб монгольский, кавказский

Клеевые составы:

- Однокомпонентный клей D3/D4 европейского стандарта (аналог "Kleiberit").
- Двухкомпонентный клей (аналог "Maruka Bond EX862R").

Тип ламелей:

- Сращённые по длине изделия из брусков.

Размеры ламелей:

- **Длина:** от 250 до 850 мм для отдельных брусков, общая длина до 5000 мм.
- **Ширина:** стандарт – 28–35 мм, допускается использование ламелей шириной 28–55 мм.

Допустимые отклонения размеров:

- **Толщина:** +0,3 мм / -0 мм.
- **Ширина:** +2–5 мм / -0 мм.
- **Длина:** +5–10 мм / -0 мм.

Склеивание:

- **По ширине:** гладкий стык.
- **По длине:** соединение на открытый или закрытый микрошип.

Финишная обработка:

- Абразивная лента зернистостью 120 единиц (обработка с обеих сторон).

Влажность:

Влажность материала: 8–10% (допустимое отклонение $\pm 2\%$).

Классификация сортности сторон (А/В):**Сторона А:**

1. Естественный перепад в цвете допустим, при условии отсутствия резких контрастов.
2. Текстура допускается смешанная.
3. Живые сучки размером до 2 мм – не более двух штук на 1 м² площади.
4. Заболонь – до 5% от площади.

Сторона В:

1. Допустимы любые изменения цвета, кроме гнилостного оттенка.
2. Живые и не выпадающие сучки до 5 мм включительно.
3. Червоточины и прорости допускаются.
4. Заболонь без ограничений.

Дополнительно:

- Механические повреждения недопустимы.
- Для устранения незначительных дефектов возможно применение

Lemtex

+7 909 902-84-20
+7 903 286-18-48

полиэфирной шпаклёвки.