

Технические характеристики Рустикальный дуб цельноламельный



*Рустикальный дуб
цельноламельный*



*Монгольский дуб
сращенный*



*Кавказский дуб
цельноламельный*



*Кавказский дуб
сращенный*

Основные характеристики:

Клей: полиуретановый клей на основе европейских стандартов (аналог "Kleiberit" 303.2).

Ламель :

- **Цельная:** выполнена из непрерывных ламелей без дефектов, не сращенных по длине.
- **Сращенная:** изготавливается из ламелей, соединённых по длине методом минишипа, с устранением недопустимых дефектов.
- **Типы:** узкие ламели (аналог кавказских) и широкие ламели (аналог монгольских).

Ширина ламелей: от 35 до 45 мм, одинаковая в рамках одной партии.

Допустимые отклонения по толщине:

- **16/18 мм:** +0,7/-0,9 мм
- **20 мм:** +1,0/-1,2 мм
- **40 мм:** +1,1/-1,3 мм

Склейка: осуществляется на гладкую фугу, без соединения шипом.

Зернистость поверхности: от 80 до 120 единиц.

Влажность:

Влажность материала: 8-12%.

Допустимые дефекты для категории С/С:

1. **Здоровый светлый сучок:** до 40 мм, без ограничения количества.
2. **Здоровый тёмный сучок:** до 40 мм, без ограничения количества.
3. **Несросшийся или частично сросшийся сучок:** допускается без ограничения.
4. **Выпадающий сучок:** не допускается.
5. **Трещина не сквозная, сомкнутая:** допускается без ограничений.
6. **Трещина не сквозная, разошедшаяся:** допускается без ограничений.
7. **Сквозная трещина:** не допускается.
8. **Естественная разнотонность:** допускается.
9. **Свилеватость, завитки:** допускаются без ограничений.
10. **Заболонь:** до 75%.
11. **Сердцевина:** допускается без ограничений.
12. **Вмятины, сколы, вырывы:** до 5 мм, обработаны водостойкой шпаклёвкой под цвет древесины.
13. **Червоточины:** допускаются.
14. **Отверстия от выпавших сучков:** не допускаются.
15. **Гниль:** не допускается (за исключением нитевидной).
16. **Кора:** не допускается.
17. **Прорость:** допускается, если она несквозная.
18. **Дефекты минишипа:** допускаются отдельные точечные отверстия, не превышающие 1/4 высоты шипа.
19. **Следы хранения древесины:** чёрные пятна и плесень не допускаются. Незначительная бледная желтизна (до 7%) допустима.